

PINTURAS PROMET S.A.

Sayago 1332

Telefax: 2356 0700*

Montevideo - Uruguay

e-mail: promet@pinturaspromet.com.uy**ESMALTE SINTETICO BRILLANTE****CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

Es un esmalte sintético brillante, basado en resinas alquídicas de girasol y pigmentos de muy buena resistencia a la luz en exteriores. Puede usarse tanto en interiores como en exteriores, sobre madera, mampostería y metal. Se ofrece en una amplia gama de colores prontos para usar que pueden emplearse tal cual o mezclados entre sí. El agregado de entonadores universales amplía la gama de colores a obtener. Es posible desarrollar otros colores a necesidad del usuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Esmalte Blanco	Código:2001
Sólidos en peso (%)	56-60
Sólidos en volumen (%)	40-44
Peso Específico	1.07-1.09
Rendimiento teórico 35 micras secas	12 m ² /l

APLICACIÓN:

Aplicar sobre superficie firme, limpia, desengrasada y seca con pincel, rodillo o soplete. Antes de repintar sobre esmaltes brillantes lijar para mejorar la adherencia.

Aplicar manos finas porque forma película por secado oxidativo. Se recomienda aplicar dos manos de 30-35 micras secas por mano.

USO DE FONDOS:

SUPERFICIE	FONDO O IMPRIMACION
HIERRO O ACERO LIMPIO	FONDO ANTIOXIDO 1020
HIERRO O ACERO OXIDADO	FONDO CONVERTIDOR 1011
MAMPOSTERIA INTERIOR FIRME	IMPRIMACION SINTETICA 1101
MADERA	FONDO PARA MADERA 3002
PORTAND LUSTRADO O REVOQUES FUERTES	ACRILICA A.R. BLANCA 4101
MAMPOSTERIA CON PINTURAS A LA CAL O SIMILARES	FIJADOR AL AGUARRAS 1102

DILUCIÓN:

Aplicación con pincel o rodillo: diluir con hasta un 15% de aguarrás mineral.

Aplicación con soplete: diluir con 25-30 % aguarrás mineral ajustando la viscosidad a 18-22 segundos en la copa ford N° 4.

TIEMPOS DE SECADO A 25° C:

Libre de pegajosidad: 3 - 4 horas.

Repintado: 12 - 16 horas.