

PINTURAS PROMET S.A.

Sayago 1332

Telefax: 2356 0700*

Montevideo - Uruguay

e-mail: promet@pinturaspromet.com.uy

PROMET[®]
PINTURAS

PROTECTOR PARA MADERA

DESCRIPCION:

Protector elaborado a partir de resinas sintéticas, componentes hidrorrepelentes, aditivo fungicida y pigmentos semitransparentes que absorben la radiación ultravioleta. Protege y decora la madera en exterior y en interior dejando una terminación satinada. Penetra la fibra de la madera resaltando la veta y manteniendo su aspecto natural; repele el agua y permite que la madera elimine su humedad interna. Posee una excelente adherencia, no se agrieta ni descascara, es fácil de repintar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Protector Caoba
Sólidos en peso (%)	32-36
Sólidos en volumen (%)	25-29
Peso específico	0.85-0.89

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Madera nueva: la madera debe estar limpia, seca, libre de grasa o aceite. Eliminar acumulaciones de resina por rasquetado o lavado con aguarrás. Si fuera necesario realizar un lijado previo en el sentido de la veta de la madera.

Maderas pintadas o barnizadas: es necesario **remover completamente** el recubrimiento existente hasta llegar a la madera.

Maderas pintadas con protector envejecido: limpiar la superficie, si es necesario lijar suavemente en el sentido de la veta con lija fina 320-360.

MÉTODOS DE APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, **distribuir el protector en forma pareja**, evitando su acumulación para obtener color y brillo uniformes.

En interiores aplicar 2 manos y en exteriores 2 o 3 manos. Aplicar una primera mano diluyendo con 20% de aguarrás y las manos siguientes diluir con 0-10% de aguarrás. Lijar suavemente entre manos con lija 320/360 para obtener terminaciones mas lisas.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar el contenido del envase antes de comenzar a pintar. Pintar siempre en el sentido de la veta de la madera. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes. En maderas duras (lapacho, quebracho, curupay etc.), diluir todas las manos con 50% de aguarrás para facilitar la penetración del protector.

TIEMPOS DE SECADO A 25°C:

Libre de pegajosidad: 4-6 horas.

Repintado: 12-16 horas.

En maderas duras (lapacho, etc.) el secado puede ser hasta 48 horas.

RENDIMIENTO: 14-16 m² por litro/mano. El rendimiento depende del método de aplicación, dilución y absorción de la madera.